

Chemická odolnost materiálu Twinson®

Materiál Twinson® byl rozsáhle testován na mnoha produktech, se kterými se může při své aplikaci dostat do styku.

- ☒ Je odolný: Tato látka nezanechává na materiálu trvalé skvrny. Po aplikaci skvrny velmi rychle zmizí.
- ☒ Je méně odolný: Tato látka zanechává na materiálu nepříliš viditelné skvrny.
- ☒ Není odolný: Tato látka zanechává na materiálu zřetelně viditelné skvrny.

Odolný vůči	Méně odolný vůči:	Není odolný vůči:
saponát na podlahy + voda	máslo	silikon (= těsnění na bázi silikonu)
koncentrovaný bělicí roztok (chlorovaná voda)	mléko	akrylová barva
koncentrovaný čpavek	opalovací krém	syntetická barva
silničářská sůl	ocet	krém na boty
herbucid	červené víno	fix
prostředek na mytí oken (např. Okena)	kečup	čistící prostředek Deceuninck
lakový benzin	svíčkový vosk	rtěnka
chlorovaná voda používaná v bazénech	odstraňovač cementu	lepidlo na PVC
saponáty na mytí nádobí (například Jar)		Silné kyseliny
káva		silné zásady
ovocné šťávy		aceton
Coca Cola		
čokoládový nápoj		
křída		
jodová tinktura		
silikonový olej (= těsnění na bázi silikonu)		
motorový olej (pro benzinové i naftové motory)		
maziva na bázi ropných produktů (kapalná i pevná)		
cement		
syntetické rozpouštědlo		
odstraňovač graffiti		

Čistitelnost materiálu Twinson®

Skvrny jakéhokoliv druhu by se měly odstranit co nejdříve pomocí vody, jemného čistícího přípravku a houbičky. Pokud skvrny nezmizí nebo okamžitě zaschnou, postupujte podle následující tabulky.

Skupina	Výrobek	Zvláštní pokyny pro čištění pokud skvrna není okamžitě odstraněna (*)
rostlinné a živočišné tuky a oleje	máslo	Nastříkejte odstraňovač barev (INNOTEK) a je-li třeba, rozetřete. Nechte několik minut působit, poté opláchněte velkým množstvím vody.
	mléko	
	jogurt	
	olivový olej	
	řepkový olej	
	olej fondue	
	majonéza	
	koktejlová omáčka	
	fritovací olej	
	opalovací krém	
	mazivo	
	motorový olej	
benzin		
topná nafta		
...		
spáleniny	cigarety	Postižené místo zbruste jemným smirkovým papírem, drátěným kartáčem nebo drátěnkou (**).
	křída	
	kečup	
odolné skvrny od potravin	rajský protlak	Pečlivě vyčistěte zředěným bělidlem a poté opláchněte velkým množstvím vody
	omáčka na špagety	
	červené víno	
	ovoce	K odstranění odolných zbytků skvrn se doporučuje použít vysokotlaký mycí stroj (***)
...		
sladké nealkoholické nápoje	Coca Cola	Pečlivě vyčistěte zředěným bělidlem a poté opláchněte velkým množstvím vody
	ovocné šťávy	
	nealkoholické nápoje	K odstranění odolných zbytků skvrn se doporučuje použít vysokotlaký mycí stroj (***)
...		
teplé nápoje	káva	Pečlivě vyčistěte zředěným bělidlem a poté opláchněte velkým množstvím vody
	čaj	K odstranění odolných zbytků skvrn se doporučuje použít vysokotlaký mycí stroj (***)
...		
běžné čistící prostředky	saponát na podlahy	
	bělící roztok	---
...		

	odstraňovač cementu	Pečlivě vyčistěte zředěným bělidlem a poté opláchněte velkým množstvím vody
speciální čisticí prostředky	čisticí prostředek Deceuninck	Postižené místo zbruste jemným smirkovým papírem, drátěným kartáčem nebo drátěnkou (**).
	odstraňovač graffiti Innotec (odstraňovač barev)	Postižené místo zbruste jemným smirkovým papírem, drátěným kartáčem nebo drátěnkou (**).
organická rozpouštědla	aceton	---
	MeCl	
	MEK	
	trichloretylen izopropanol tetrahydrofuran dietyléter	Postižené místo zbruste jemným smirkovým papírem, drátěným kartáčem nebo drátěnkou (**).
kyseliny	...	
	kyselina sírová kyselina dusičná	Postižené místo zbruste jemným smirkovým papírem, drátěným kartáčem nebo drátěnkou (**).
zásady	hydroxid sodný čpavek	Postižené místo zbruste jemným smirkovým papírem, drátěným kartáčem nebo drátěnkou (**).
barvy	vodou ředitelné	Odstraňte barvu stěrkou a postižené místo lehce zbruste jemným smirkovým papírem, drátěným kartáčem nebo drátěnkou (**).
	syntetické	
ztvrdlé materiály	silikon	Opakovaně naneste odstraňovač barev (INNOTEK). Pokud to nepomůže, odstraňte materiál stěrkou a postižené místo lehce zbruste jemným smirkovým papírem, drátěným kartáčem nebo drátěnkou (**).
	lepídko	
	svíčkový vosk	

(*) Pokud se některé materiály neodstraní ihned, mohou zatvrdnout. Vlivem počasí (slunce a voda) tyto skvrny většinou zmizí.

(**) Bruste ve směru drážek, abyste co nejméně poškodili povrch. Odstraněním vrchní vrstvy získá materiál původní barvu, která byla aplikována při instalaci. Tento minimální rozdíl v odstínu se srovná nejpozději do 12 týdnů. Poté bude barva opět jednolitá.

(***) Vysokotlaký mycí stroj (max. 100 bar) v případě potřeby společně s jemným čisticím prostředkem.

Vodu stříkejte vždy ve směru drážek, nikdy otáčivým pohybem.

Upozornění: Použijte jednoproudé (ne víceproudé) nastavení trysky.

Obecné schéma

